

GUAPILL TE

TÜY DÖKÜCÜ ENZİM

Yapısal Özellikler	: Selülaz enzimi
Görünüm	: Açık sarı, akıcı sıvı
pH	: 4.5 – 5.5

Kullanım özellikleri :

- *Selülozik kumaşların ve sentetik karışımlarının bitim işlerinde parlak, yumuşak ve pürüzsüz bir yüzey kazandırır.
- *Tekstil mamülünün üzerindeki pilling problemlerine sebebiyet veren kısa elyafı temizler.
- *Biyolojik olarak tamamen parçalanır.
- *Antiperoksit enzimi ile aynı banyoda kullanılabilir.
- *Boyama flotesinde kalan parçalanma ürünleri hiçbir şekilde boyamayı etkilemez.
- *Antiperoksit ve antipilling uygulamasından sonra aynı flotede boyamada yapılabildiği için zaman, su, enerji tasarrufu sağlar.
- *Asitlere, alkaliklere, elektrolitlere ve su sertliğine dayanıklıdır.

Uygulama Miktarı :

- *Banyodaki çalışma şartları : pH= 4.5 – 5.5 ve sıcaklık 55 – 60°C’de olmalıdır.
- *Süre 30 – 60 dakika
- *Kullanım dozajı % 0.2 – 1.5 (mal ağırlığı)
- *Enzim işlemini sona erdirmek için pH = 8.5 – 9.5 veya sıcaklık 65 – 75 °C’ye getirilir.

Depolama ömrü :Açık kaplarda bekletilmemeli ve kapakları mutlaka kapalı tutulmalıdır. Depolama ömrü oda sıcaklığında 6 aydır. Direkt güneş ışığında uzun zaman bekletilmemeli, kapalı bir mekanda depolanmalıdır.

Ambalaj şekli :60 kg ‘lık Plastik bidon, 200 kg ‘lık varil veya 1 m³ ‘lük konteyner.