

# GALACWET BYC

## Kombine Kasar Malzemesi

Kimyasal yapısı	: Çeşitli yüzey aktif maddelerin sinerjik karışım
Görünüşü	: Opak sıvı
İyonik yapısı	: Anyonik
Çözünürlüğü	: Soğuk su ile her oranda kolayca karışır.

### Kullanım Özellikleri :

\*GALACWET BYC ıslatıcı, iyon tutucu, stabilizasyon özelliklerine sahip olduğu için kasar reçetesine ilave malzeme girilmesi gerekmez.

\*GALACWET BYC kasar prosesinde kostik ve hidrojen peroksit ile birlikte tek başına kullanıldığından işletmelerde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlar. Olabilecek işçilik hatalarını azaltır.

\*GALACWET BYC ile kasar yapılan kumaşların zemin beyazlığı ve yüzeysel temizliği konvansiyonel kimyasallara göre daha yüksek seviyededir.

\*GALACWET BYC otomasyona uygundur, otomasyon hattını daha az meşgul eder ve bu şekilde üretimi artırır.

\*GALACWET BYC koyu renklere, kasarsız tek banyoda boyama yapılmasına olanak sağlar.

\* pH : 10,0 -11,0 , 1,0 gr GALACWET BYC  
20 mg Ca<sup>2+</sup> (Hampshire Metodu)  
220 mg Fe<sup>3+</sup> (Hampshire Metodu)

bağlama kapasitesine sahiptir.

Uygulama Şekli :

Diskontinü Sistemlerde kullanımı:

GALACWET BYC 1,0 - 1,5 gr/lit

Koyu Renklere Tek Banyoda Boyamada kullanımı:

GALACWET BYC 2,0 - 3,0gr/lit

Depolama ömrü : Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 12 ay korur.

Ambalaj şekli : 60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m<sup>3</sup> 'lük konteyner.